



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

发泡剂

W3833



概 况

本公司生产的发泡剂 W3833，适用于 PVC、EVA 等塑料发泡材料的生产与加工。

应 用

本产品为吸热型发泡剂，具有粒径小、易分散的特点。相对于普通发泡剂，本产品的发泡过程可控性好，泡孔细腻，发气温度集中，可避免单一使用发泡剂 ADC、H、TSH、OBSH 等分解引起内部局部过热导致的厚制品发黄变色的问题，制品白度好，与发泡剂 ADC 配合使用，效果更佳。本产品为 PVC 用发泡剂，适合中高档橱柜板的生产加工。

外 观

白色粉末

技术 参数

项目	指标	单位
发气量：	150	mL/g
分解温度：	155	°C
是否含偶氮	否	/
添加量：	0.3-2	%

卫生 性能

满足 ROHS 的要求。

备 注

产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装

用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。