



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

发泡剂

NH258



概 况 本公司生产的 PVC 发泡剂 NH258，适用于硬质 PVC、EVA、橡胶等发泡产品的生产和加工。

应 用 本产品为偏吸热型发泡剂，发气过程诱导期短，分解无突变，发泡过程可控性好，发气温度集中，发泡效果较佳。本产品适用于硬质 PVC、TPE、EVA 的挤出和注射发泡产品，本产品在发泡材料中能形成较好的泡孔结构，使制品具有适宜的密度和较强的机械强度，配合模具形成优秀的表面结皮效果。本产品适用于壁厚大于 5mm 的厚壁发泡制品。

外 观 浅黄色粉末

| 技术 参数 | 项目 | 指标 | 单位 |
|-------|-------|---------|------|
| | 发气量： | 150-180 | mL/g |
| | 发泡温度： | 150-190 | °C |

| | | | |
|-------|------|---------|---|
| 应用 参数 | 添加量： | 0.5-2.5 | % |
|-------|------|---------|---|

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。